Canatiba®
UTILITÁRIUS

UTILITÁRIUS

600/2384
UTILITÁRIUS

254 G/M² • 1,72 M
100% CO

UPF 50+

CERTIFICAÇÕES

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 · BCI Better Cotton Initiative · Higg Index · ZDHC · sou parceira sou de algodão · anilline FREE

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS • TECHNICAL SPECIFICATIONS • ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ordem	Artigo	OZ	G/M²	Largura (M)	Composição	Construção	Encolhimento Urdume	Encolhimento Trama	Stretch
600/2384	UTILITÁRIUS	7,5	254	1,72	100% CO	SARJA 3X1 E	-3 À 0	- 3 À 1	0%

Canatiba®
UTILITÁRIUS

600/2385
UTILITÁRIUS LEVE

220 G/M² • 1,70 M
100% CO

UPF 50+

CERTIFICAÇÕES

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 · BCI Better Cotton Initiative · Higg Index · ZDHC · sou parceira sou de algodão · anilline FREE

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS • TECHNICAL SPECIFICATIONS • ESPECIFICACIONES TÉCNICAS							Encolhimento		
Ordem	Artigo	OZ	G/M²	Largura (M)	Composição	Construção	Urdume	Trama	Stretch
600/2385	UTILITÁRIUS LEVE	6,5	220	1,70	100% CO	SARJA 3X1 E	-3 À 0	- 3 À 1	0%

Canatiba®
UTILITÁRIUS

600/2413
AKIRA UTILITÁRIUS

200 G/M² • 1,63 M

100% CO

UPF 50+

CERTIFICAÇÕES

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 · BCI Better Cotton Initiative · Higg Index · ZDHC · sou parceira sou de algodão · anilline FREE

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS • TECHNICAL SPECIFICATIONS • ESPECIFICACIONES TÉCNICAS							Encolhimento		
Ordem	Artigo	OZ	G/M²	Largura (M)	Composição	Construção	Urdume	Trama	Stretch
600/2413	AKIRA UTILITÁRIUS	6,0	200	1,63	100% CO	SARJA 2X1 E	-3 À 0	- 3 À 1	0%

Canatiba®
UTILITÁRIUS

600/2408
UTILITÁRIUS MÉSKLA LEVE

162 G/M² • 1,66 M

60% CO 40% PES

CERTIFICAÇÕES

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 · BCI Better Cotton Initiative · Higg Index · ZDHC · sou parceira sou de algodão · anilline FREE

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS • TECHNICAL SPECIFICATIONS • ESPECIFICACIONES TÉCNICAS							Encolhimento		
Ordem	Artigo	OZ	G/M²	Largura (M)	Composição	Construção	Urdume	Trama	Stretch
600/2408	UTILITÁRIUS MÉSKLA LEVE	5,0	162	1,66	60% CO 40% PES	SARJA 2X1 E	-3 À 0	- 3 À 1	0%

Canatiba®
UTILITÁRIUS

600/2409
UTILITÁRIUS MÉSKLA

251 G/M² • 1,70 M
60% CO 40% PES

CERTIFICAÇÕES

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 · BCI Better Cotton Initiative · Higg Index · ZDHC · sou parceira sou de algodão · anilline FREE

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS • TECHNICAL SPECIFICATIONS • ESPECIFICACIONES TÉCNICAS							Encolhimento		
Ordem	Artigo	OZ	G/M²	Largura (M)	Composição	Construção	Urdume	Trama	Stretch
600/2409	UTILITÁRIUS MÉSKLA	7,5	251	1,70	60% CO 40% PES	SARJA 3X1 E	-3 À 0	- 3 À 1	0%

Canatiba®
UTILITÁRIUS

UTILITÁRIUS

MEGAFLEX

500/4336
UTILITÁRIUS RIP STOP MEGAFLEX

237 G/M² • 1,60 M

98% CO 2% PUE

CERTIFICAÇÕES

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 · BCI Better Cotton Initiative · Higg Index · ZDHC · sou parceira sou de algodão · anilline FREE

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS • TECHNICAL SPECIFICATIONS • ESPECIFICACIONES TÉCNICAS								Encolhimento		
Ordem	Artigo	OZ	G/M²	Largura (M)	Composição	Construção	Urdume	Trama	Stretch
500/4336	UTILITÁRIUS RIP STOP MEGAFLEX	7,0	237	1,60	98% CO 2% PUE	RIP STOP	-3 À 0	- 7 À -3	20%

Canatiba®
UTILITÁRIUS

500/4337
UTILITÁRIUS MEGAFLEX

254 G/M² • 1,58 M

98% CO 2% PUE

CERTIFICAÇÕES

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 · BCI Better Cotton Initiative · Higg Index · ZDHC · sou parceira sou de algodão · anilline FREE

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS • TECHNICAL SPECIFICATIONS • ESPECIFICACIONES TÉCNICAS							Encolhimento		
Ordem	Artigo	OZ	G/M²	Largura (M)	Composição	Construção	Urdume	Trama	Stretch
500/4337	UTILITÁRIUS MEGAFLEX	7,5	254	1,58	98% CO 2% PUE	SARJA 3X1 E	-3 À 0	- 14 À -10	30%

Canatiba®
UTILITÁRIUS

UTILITÁRIUS
FASHION

600/2420
DELTA UTILITÁRIUS

170 G/M² • 1,48 M

100% CO

CERTIFICAÇÕES

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS • TECHNICAL SPECIFICATIONS • ESPECIFICACIONES TÉCNICAS							Encolhimento		
Ordem	Artigo	OZ	G/M²	Largura (M)	Composição	Construção	Urdume	Trama	Stretch
600/2420	DELTA UTILITÁRIUS	5,0	170	1,48	100% CO	SARJA 2X1 D	-3 À 0	- 3 À 1	0%

Canatiba®
UTILITÁRIUS

600/2421
ALADIM UTILITÁRIUS

170 G/M² • 1,58 M

82% CO 18% PES

CERTIFICAÇÕES

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 · BCI Better Cotton Initiative · Higg Index · ZDHC · sou parceira sou de algodão · anilline FREE

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS • TECHNICAL SPECIFICATIONS • ESPECIFICACIONES TÉCNICAS							Encolhimento		
Ordem	Artigo	OZ	G/M²	Largura (M)	Composição	Construção	Urdume	Trama	Stretch
600/2421	ALADIM UTILITÁRIUS	5,0	170	1,58	82% CO 18% PES	TELA	-3 À 0	- 3 À 1	0%

Canatiba®
UTILITÁRIUS

UTILITÁRIUS
DENIM

CERTIFICAÇÕES

Canatiba®
UTILITÁRIUS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS • TECHNICAL SPECIFICATIONS • ESPECIFICACIONES TÉCNICAS						
				Encolhimento		
Ordem	Artigo	OZ	Construção	Urdume	Trama	Stretch
600/1661	MALY DENIM	5,5	SARJA 2X1 D	-3 À 0	- 3 À 1	0%

600/1661
MALY DENIM
186 G/M² • 1,52 M
100% CO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS • TECHNICAL SPECIFICATIONS • ESPECIFICACIONES TÉCNICAS						
				Encolhimento		
Ordem	Artigo	OZ	Construção	Urdume	Trama	Stretch
600/2017	BAGUTA KAMISA	4,5	SARJA 2X1 D	-3 À 0	- 3 À 1	0%

600/2017
BAGUTA KAMISA
152 G/M² • 1,62 M
100% CO

CERTIFICAÇÕES

Canatiba®
UTILITÁRIUS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS • TECHNICAL SPECIFICATIONS • ESPECIFICACIONES TÉCNICAS						
				Encolhimento		
Ordem	Artigo	OZ	Construção	Urdume	Trama	Stretch
600/2360	PHELPS BLUE DENIM	6,0	SARJA 2X1 D	-3 À 0	- 3 À 1	0%

600/2360
PHELPS
BLUE DENIM
203 G/M² • 1,70 M
100% CO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS • TECHNICAL SPECIFICATIONS • ESPECIFICACIONES TÉCNICAS						
				Encolhimento		
Ordem	Artigo	OZ	Construção	Urdume	Trama	Stretch
600/2361	PHELPS BLACK DENIM	6,0	SARJA 2X1 D	-3 À 0	- 3 À 1	0%

600/2361
PHELPS
BLACK DENIM
203 G/M² • 1,70 M
100% CO

600/2112
VISCOSE DENIM MAXSKIN

186 G/M² • 1,51 M

77% CO 23% VISCOSE

CERTIFICAÇÕES

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS • TECHNICAL SPECIFICATIONS • ESPECIFICACIONES TÉCNICAS							Encolhimento		
Ordem	Artigo	OZ	G/M²	Largura (M)	Composição	Construção	Urdume	Trama	Stretch
600/2112	VISCOSE DENIM MAXSKIN	5,5	186	1,51	77% CO 23% VISCOSE	SARJA 3X1 D	-3 À 0	- 3 À 1	0%

Canatiba®
UTILITÁRIUS

CERTIFICAÇÕES

Canatiba®
UTILITÁRIUS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS • TECHNICAL SPECIFICATIONS • ESPECIFICACIONES TÉCNICAS						
				Encolhimento		
Ordem	Artigo	OZ	Construção	Urdume	Trama	Stretch
500/3484	VILLA LIGHT DENIM	4,5	SARJA 2X1 D	-3 À 0	- 5 À -1	14%

500/3484
VILLA LIGHT DENIM
152 G/M² • 1,55 M
61% CO 37% PES 2% PUE

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS • TECHNICAL SPECIFICATIONS • ESPECIFICACIONES TÉCNICAS						
				Encolhimento		
Ordem	Artigo	OZ	Construção	Urdume	Trama	Stretch
500/4397	EUPHORIA MEGAFLEX	5,5	SARJA 2X1 D	-3 À 0	- 11 À -7	25%

500/4397
EUPHORIA MEGAFLEX
186 G/M² • 1,58 M
98% CO 2% PUE

UTILITÁRIUS
DENIM

CERTIFICAÇÕES

Canatiba®
UTILITÁRIUS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS • TECHNICAL SPECIFICATIONS • ESPECIFICACIONES TÉCNICAS						
				Encolhimento		
Ordem	Artigo	OZ	Construção	Urdume	Trama	Stretch
500/3255	MADRUGA STRETCH DENIM	9,5	SARJA 3X1 D	-4,5 À -1,5	- 11 À -7	25%

500/3255
MADRUGA STRETCH DENIM

322 G/M² • 1,49 M
66% CO 31% PES 3% PUE

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS • TECHNICAL SPECIFICATIONS • ESPECIFICACIONES TÉCNICAS						
				Encolhimento		
Ordem	Artigo	OZ	Construção	Urdume	Trama	Stretch
600/2043	MADRUGA VINTAGE	10,0	SARJA 3X1 D	-4,5 À -1,5	- 3 À 1	0%

600/2043
MADRUGA VINTAGE

339 G/M² • 1,63 M
100% CO

CERTIFICAÇÕES

Canatiba®
UTILITÁRIUS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS • TECHNICAL SPECIFICATIONS • ESPECIFICACIONES TÉCNICAS						
				Encolhimento		
Ordem	Artigo	OZ	Construção	Urdume	Trama	Stretch
500/4106	PICHINCHA THERMOFIX	8,0	SARJA 31X D	-3 À 0	- 13 À -9	30%

500/4106
PICHINCHA THERMOFIX
272 G/M² • 1,66 M
98% CO 2% PUE

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS • TECHNICAL SPECIFICATIONS • ESPECIFICACIONES TÉCNICAS						
				Encolhimento		
Ordem	Artigo	OZ	Construção	Urdume	Trama	Stretch
500/4107	PICHINCHA STRETCH DENIM	7,5	SARJA 3X1 D	-4,5 À -1,5	- 12 À -8	30%

500/4107
PICHINCHA STRETCH DENIM
254 G/M² • 1,52 M
77% CO 21% PES 2% PUE

Canatiba®
UTILITÁRIUS

COLOUR CHART

AMARELO 0.01

Pantone 150850 TCX

VERMELHO 0.02

Pantone 18-1633 TCX

BORDO 0.03

Pantone 18-1619 TCX

AZUL 0.04

Pantone 19-3839 TCX

VERDE 0.05

Pantone 16-6138 TCX

TURQUESA 0.06

Pantone 15-5519 TCX

CINZA 0.07

Pantone 18-4105 TCX

MARINHO 0.08

Pantone 19-3815 TCX

PRETO 0.09

Pantone 19-4007 TCX

Canatiba®

UTILITÁRIUS

* SARJA D [RIGHT HAND TWILL] I SARJA E [LEFT HAND TWILL] I CONF. DESENHO [SPECIAL CONSTRUCTION] I RASO TURCO [BROKEN TWILL]

PESO (MASS PER UNIT AREA) : ASTM 3776 – 96 I LARGURA (WIDTH OF TEXTILE FABRIC) : ASTM 3774 - 96

ENCOLHIMENTO = MÉTODO AATCC - 135/1-V-A (VARIAÇÃO +/- 2%) SHRINKAGE = METHOD AATCC - 135/1-V-A (VARIATION +/- 2%)

ENCOGIMENTO = MÉTODO AATCC - 135/1-V-A (VARIACIÓN +/- 2%)

Os dados técnicos poderão sofrer alterações / The technical information can be changed / Los datos técnicos podrán sufrir alteración.